



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АРТАЛИКС»

Общество с ограниченной ответственностью

«АРТАЛИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 действительно от 09 ноября 2022 г.



Протокол № 32311.ИЛ01.ПБ2891 от 29.10.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Оборудование световое не бытового назначения: светильник светодиодный для наружного освещения торговой марки MLight, серии: Mlight «Модуль СТРИТ», модели СС
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС» Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская 34
3	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙТ». Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23 лит. Б, пом. 4-Н, оф. 26. ОГРН: 1197847239920. Телефон: +7 (812) 241-68-57. Адрес электронной почты: info@milight-group.com
4	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙТ». Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23 лит. Б, пом. 4-Н, оф. 26. ОГРН: 1197847239920. Телефон: +7 (812) 241-68-57. Адрес электронной почты: info@milight-group.com
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н02034 от 09.10.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	09.10.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	09.10.2025 г.
8	Дата проведения исследований	09.10.2025 г. – 29.10.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – НГ негорючие)
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2026
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2026
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2026

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2026
Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2026
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °С	+0,5 °С	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2026
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019-026	(- 40 ÷ 375) °С (375 ÷ 1100) °С	± 1,5 °С ± 0,004(t) °С	Измерение температуры в огневой камере	10.12.2025
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40..+300) °С	±2,5 °С	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.12.2025
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.12.2025
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.12.2025
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °С (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2026
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2026
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2026
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2026
Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2026

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ2891 от 29.10.2025г.

Страница 2 из 3



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2025
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 - 1) мм (1 - 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.12.2025
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 - 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.12.2025

Результаты испытаний

Таблица 1

Таблица 1							
№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия				Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов							
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью					Учтено	
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.				ГОСТ 30244-94	Негорючие (НГ)	
	Группа горючест и матери-алов	Параметры горючести					
		Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _л , %	Степень повреждени я по массе S _м , %			Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г} , с
	Г1	≤135	≤65	≤20			0
	Г2	≤235	≤85	≤50			≤30
	Г3	≤450	>85	≤50			≤300
	Г4	>450	>85	>50			>300

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Оборудование световое не бытового назначения: светильник светодиодный для наружного освещения торговой марки MLight, серии: Mlight «Модуль СТРИТ», модели СС, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙТ». Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23 лит. Б, пом. 4-Н, оф. 26. ОГРН: 1197847239920. Телефон: +7 (812) 241-68-57. Адрес электронной почты: info@mlight-group.com, соответствует требованиям Федерального закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – НГ негорючие).

Исполнитель

Дата 29.10.2025 г.



Хуранов К.В.

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ2891 от 29.10.2025г.

Страница 3 из 3